

Topalit® Tischplatten Smart, Classic & Compactline

Topalit® Tischplatten sind Hochdruckformteile mit einer fugenlosen Gebrauchsoberfläche. Die Materialeigenschaften ergeben ein robustes und dauerhaftes Produkt. Nachstehend finden Sie Hinweise und Empfehlungen zum Gebrauch unserer Smart, Classic und Compactline Tischplatten.

Widerstandsfähigkeit der Oberfläche

Topalit® Tischplatten entsprechen in ihrer Beständigkeit der EN438. Die innovative XD Oberfläche® verleiht den Tischplatten von Topalit® beste Werte bei der Kratzfestigkeit und Beständigkeit (bis zu 10x höher als Alternativprodukte). Die Oberfläche ist jedoch nicht unbegrenzt kratz- und abriebfest. Beachten Sie, dass spitze Gegenstände, Steingut, nicht glasiertes Porzellan oder dergleichen Kratzer hinterlassen können.

Beständigkeit gegen Zigarettenglut und Hitze

Topalit® Tischplatten sind nach EN438 gegen Zigarettenglut beständig. Die Tischplatten sind dauerhaft Hitzebeständig bis 180°C. Sollten die Tischplatten höheren Temperaturen ausgesetzt sein, sind Verfärbungen und Glanzveränderungen möglich.

UV Lichtbeständigkeit und Sonneneinstrahlung

Durch die hohe UV Beständigkeit sind Topalit® Tischplatten ideal für den Outdoor- Einsatz geeignet.

Es wird bei direkter Sonneneinstrahlung die Verwendung von hellen Dekoren empfohlen. Dunkle Dekore können sich unter Sonneneinstrahlung auf über 80°C erhitzen. Tischplatten die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, können sich konkav verformen. Aufgrund eines physikalischen Effektes bei einseitiger Erwärmung von Tischplatten kann es zu temporären Verformungen kommen. Um diesen entgegenzuwirken, werden die Platten im Produktionsprozess vorsorglich (konvex) vorgebogen. Diese Vorbiegung flacht sich unter Sonneneinstrahlung ab.

Aufgrund dieser Vorspannung sind Topalit® Tischplatten zur Tafelbildung nicht geeignet. Topalit® Tischplatten werden nie ganz plan sein.

Beständigkeit gegen Chemikalien

Topalit® Tischplatten sind beständig gegen die Einwirkung von Chemikalien welche in handelsüblichen Reinigungs- und Pflegemitteln für den Haushalt enthalten sind. Säuren und Farbstoffe aus Lebensmitteln können der XD Oberfläche® nichts anhaben. Säuren wie Essigsäure, Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure und dergleichen schädigen die Oberfläche je nach Konzentration und Einwirkungsdauer. Die folgen daraus können Glanzverlust, Farbveränderungen oder die Zerstörung der beharzten Oberfläche sein. Falls eine Platte mit Säure in Verbindung kommt, empfehlen wir eine rasche Reinigung mit Wasser. Verwenden Sie einen Säureschutz für Ihre Augen und Hände.

Gestelleempfehlung

Bei Tischplatten ab der Größe 120 x 80 cm empfehlen wir den Einsatz von Tischgestellen mit umlaufendem Rahmen. Bei diesen Gestellen muss auf eine ausreichende Unterstützung der Tischplatte geachtet werden. Dies wird besonders bei Smartline Tischplatten empfohlen.

Lagerung

Es wird empfohlen Topalit® Tischplatten in einem trockenen Umfeld zu lagern. Lagern Sie die Tischplatten in der freien Witterung nicht mit der Unterseite nach oben. Durch das Topalit® Profil kann das Regenwasser aus der Platte nicht ablaufen.